

STRONG PIPES

Instrucțiuni pentru transport, depozitare și manipulare pentru țeava multistrat din polipropilenă cu inserție din fibră de sticlă

- Rezistență la razele UV: Polipropilena este asemeni tuturor materialelor termoplastice și ca urmare evile multistrat din polipropilenă NU trebuie depozitate expuse fiind la razele solare pentru o perioadă de timp îndelungat ;
- Evile multistrat din polipropilenă sunt livrate la lungime de 4 m ambalate în folie din plastic;
- Aezarea evilor multistrat din polipropilenă în mijlocul de transport se face în așa fel încât evile să fie aezate drept pe toată lungimea lor, să nu atârne din mașină și nici să nu stea încovoiate;
- Evile multistrat din polipropilenă se depozitează orizontal pe rastele. Evile trebuie să fie aezate orizontal pe întreaga lor lungime în așa fel, încât să nu fie încovoiate sau să atârne.
- Este interzisă depozitarea altor materiale peste evile multistrat din polipropilenă ;
- Evile multistrat din polipropilenă sunt fragile la temperaturi scăzute: Atenție la manipularea țevelor la temperaturi sub 0 C.
- Manipularea evilor multistrat din polipropilenă se face numai apucând evile din 2 puncte de-a lungul lor. Se vor ridica în așa fel încât să nu se îndoie în timpul manipulării. Evile nu se vor arunca de la înălțime și nu se vor trânti la încărcarea sau descărcarea din mijloacele de transport.
- Tuburile zgăriate sau fisurate datorită manipulării sau transportului NU se vor utiliza la executarea instalațiilor