

STRONG PIPES

Instrucțiuni pentru transport, depozitare și manipulare pentru țeava multistrat din polipropilenă cu inserție din fibră de sticlă

- Rezistență la razele UV: Polipropilena este asemeni tuturor materialelor termoplastice și ca urmare țevile multistrat din polipropilenă NU trebuie depozitate expuse fiind la razele solare pentru o perioadă de timp îndelungată;
- Țevile multistrat din polipropilenă sunt livrate la lungime de 4 m ambalate în folie din plastic;
- Așezarea țevilor multistrat din polipropilenă în mijlocul de transport se face în așa fel încât țevile să fie așezate drept pe toată lungimea lor, să nu atârne din mașină și nici să nu stea încovoiate;
- Țevile multistrat din polipropilenă se depozitează orizontal pe rastele. Țevile trebuie să fie așezate orizontal pe întreaga lor lungime în așa fel, încât să nu fie încovoiate sau să atârne.
- Este interzisă depozitarea altor materiale peste țevile multistrat din polipropilenă;
- Țevile multistrat din polipropilenă sunt fragile la temperaturi scăzute: Atenție la manipularea țevilor la temperaturi sub 0 C.
- Manipularea țevilor multistrat din polipropilenă se face numai apucând țevile din 2 puncte de-a lungul lor. Se vor ridica în așa fel încât să nu se îndoie în timpul manipulării. Țevile nu se vor arunca de la înălțime și nu se vor trânti la încărcarea sau descărcarea din mijloacele de transport.
- Tuburile zgariate sau fisurate datorită manipulării sau transportului NU se vor utiliza la executarea instalațiilor